

Epoxy Primer

Descripción del Producto

El Recubrimiento Epóxico de dos componentes, libre de solventes ; se aplica sobre la tubería metálica antes de instalar las mangas termocontráctiles. Este recubrimiento epóxico es libre de solventes y cura a temperatura ambiente, después del curado, la superficie del recubrimiento es liso y suave. Las dos partes vienen en embases separados y se ocupan de herramientas para su mezclado y aplicación.

Technical data sheet

| Item | Unidad | Requerimientos Técnicos |
|---|-------------|---------------------------|
| Grueso de película | μm | ≥ 150 |
| Fuerza de Adhesión | Grade | ≤ 2 |
| Desprendimiento for efecto catódico, prueba de 48horasl | mm | ≤ 10 |
| Resistencia al Impacto (1.5J, $-30^{\circ}C$) | | Sin puntos |
| Resistencia al Impacto a temperatura ambiente | J | ≥ 8 |
| Resistencia a la factura al doblarse | 1o | Sin Fracturas |
| Resistividad a la fuga de corriente | $\Omega .m$ | $\geq 1.0 \times 10^{11}$ |
| Resistencia Dieléctrica | MV/m | ≥ 30 |

SICHUAN FOREVER RADIATION TECHNOLOGY CO.,LTD

Factory 1st add: No.403, II Building, 6th Zone, China Science City Industrial Zone, Mianyang City 621000, Sichuan Province, China

Factory 2nd add: Zhenxing Road, Cheng'a Industrial Agglomeration Development Zone, Chengdu City 610000, Sichuan Province, China