



Jining Xunda Pipe Coating Materials Co.,Ltd

济宁迅大管道防腐材料有限公司

XUNDA P 27 Primario

Descripción del Sistema

El primario líquido marca Xunda se recomienda utilizarse únicamente para sistemas de recubrimiento marca Xunda. Este primario líquido consiste de resinas polimerizadas de butilo disueltas en solvente orgánico.

El primario actúa como medio cohesivo entre la superficie de la tubería y las cintas de protección anticorrosiva y mecánica. Se puede aplicar con brocha, cepillo, o por medios mecánicos de aplicación.

También se puede suministrar el primario en sólido, en tal caso el usuario deberá disolverlo en los solventes adecuados y deberá filtrarlo antes de su aplicación.

Características del Sistema

Precaución

- Almacénese bajo techo, alejado de fuentes de calor, utilícese alejado de fuego, flamas y de chispas
- Lea todo el instructivo antes de utilizar

Propiedades

Propiedades Físicas	Método de Prueba	Valor Típico
Contenido de Sólidos	ISO 3521	27%
Densidad	ASTM D 1475	0.87 Kg/Litro
Viscosidad a 23 C (Tiempo de escurrimiento en boquilla de 4 mm)	ASTM D 1200	40 +/- 5 seg
Flash Point	ASTM D 56	12 C
Tiempo de Secado	ASTM D 1000	5 a 10 minutos
Color		Negro
Temperatura de aplicación		5 °C - 50 °C
Temperatura de operación		-30 °C - 80 °C
Presentación		Botes de 3.8 Lts, 20 Lts y 200 Lts.